Ficha técnica

BLOQUEADOR DE VAPOR DE UMIDADE

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

Primer bicomponente de base epóxi

Composição

Primer bicomponente feito a partir de resina epóxidica, livre de solventes.

Propriedades físicas

Componente A	
Aparência	Líquido
Cor	Transparente
Tipo químico	Resina
Densidade à 25°C	± 1,10 g/cm^3
Viscosidade à 25°C	600 ± 300 cPs
Componente B	
Aparência	Líquido
Cor	Castanho
Tipo químico	Catalisador
Viscosidade à 25°C	1900 ± 450 cPs
Características da mistura dos componentes A e B	
Aparência	Líquido castanho
POT LIFE / Vida Útil para consumo após mistura (min)	60,0*
Proporção da mistura	2:1
Rendimento médio por demão	0,3 kg/m^2*
Cura parcial	6 horas*
Cura total	24 horas*

*Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

Indicação

Indicado para bases, sobreposição de pisos e contrapisos de concreto de áreas térreas para controle de umidade relacionado a instalação de revestimentos vinílicos.

Preparação da superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.

- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.

- O substrato para aplicação deve estar 100% curado, por este motivo, o contratipo cimentício deve estar curado no período mínimo de 7 dias**.**

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

- O produto necessita ser aplicado sem a presença de nenhuma lâmina d'água e com umidade do piso abaixo de 6%. Caso o valor seja superior, deverá ser analisado a possibilidade de infiltrações e/ou vazamentos, com isso, o problema necessita ser resolvido antes da aplicação do produto.

Aplicação do produto

- Os produtos contidos na embalagem estão com dosagem adequada e necessitam ser homogeneizados antes do uso.

- A mistura precisa ser feita com misturador mecânico em baixa velocidade até a completa homogeneização, de 2-5 minutos. O tempo de vida útil para consumo após a mistura dos componentes é de até 60 minutos a 25 °C.

- Após a mistura, aplicar o produto com rolo de pelo curto, pincel, rodo de borracha e/ou desempenadeira, recomenda-se aplicar 2 demãos de produto em um intervalo de 6-12 horas. Após este período haverá a falta de ancoragem da 2° demão.

- Para posterior aplicação, aguardar um período de 24 horas para secagem total do Bloqueador de Vapor de Umidade, depois é obrigatório a utilização do Primer Sobreposição Grip por toda superfície, e após 6 horas, pode ser feita a aplicação do autonivelante.

Observação: Não aguarde um período maior de 24 horas para a aplicação da 2° demão devido à falta de ancoragem. O consumo do material deverá ser utilizado conforme o rendimento médio apresentado, caso ocorra a aplicação inferior, poderá acarretar a diminuição de desempenho do produto.

Armazenamento e limpeza

- Armazenar o produto fora do alcance de crianças, em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 25 °C.

- Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com etanol logo após o uso. Após a secagem do produto, poderá ser removido mecanicamente.

Validade

O Bloqueador de Vapor de Umidade possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

É de suma importância ler a Ficha de Dados de Segurança (FDS). É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas, com utilização de equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.

rev. 02
13/12/2024