



Ficha técnica

PRIMER BASE SOBREPOSIÇÃO GRIP

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

Primer base sobreposição grip para pisos vinílicos

Composição

Primer monocomponente, à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.

Propriedades físicas

Aparência	Líquido
Cor	Cinza
Viscosidade 25 °C	21000 ± 6000 cPs
pH	8 ± 1,5
Densidade	1,5 ± 0,1 g/cm ³
Rendimento por demão	0,35 kg/m ² *
Cura parcial	2 horas*
Cura total	6 horas*
Temperatura de aplicação	5 - 35 °C

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e absorção da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

Indicação

Primer Base Sobreposição Grip é um promotor de aderência e ancoragem na sobreposição de pisos, cerâmicas e porcelanatos. Indicado para áreas internas que necessitam de ancoragem em paredes e pavimentos. Para aplicação sob reboco, superfície lisa, ladrilhos e em sobreposição de cerâmicas existentes.

Preparação da superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.

Aplicação do produto

- O produto precisa ser homogeneizado antes da utilização.
- Para aplicação, recomenda-se o uso de rolo e/ou pincel.
- Pode ser aplicado em duas demãos, mediante a ancoragem desejada.



Ficha técnica

PRIMER BASE SOBREPOSIÇÃO GRIP

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

- A aplicação entre as demãos deve ser feita no período mínimo de 2 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas.

Armazenamento e limpeza

- Armazenar o produto fora do alcance de crianças, em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.
- Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente.

Validade

O Primer Sobreposição Grip possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

É de suma importância ler a Ficha de Dados de Segurança (FDS). É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas com a utilização de equipamento de proteção individual como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio de produto.

rev. 01
11/10/2024